



15.04.2013

Техническая Информация

Только для профессионального использования

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 2К ЖЕТА 3:1

ПРОДУКТ

Антикоррозионный изолирующий грунт 3:1.
Отвердитель для антикоррозионного изолирующего грунта 1:3
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт акриловый антикоррозионный изолирующий 3:1 - это двухкомпонентный продукт, применяется как межслойный изолятор при локальном и полном ремонте кузовного элемента. Допустимо использование в системе «мокрый по мокрому» благодаря хорошей растекаемости продукта. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Продукт обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту.

Цвета: серый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 538 [г/л] 22 сек по FORD 4 при температуре 20°C.

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Экономического Сообщества (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/3) указывает предельное значение содержания летучих фракций на уровне 540 [г/л] продукта готового к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Гальваническую оцинкованную сталь.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP).
- ✓ Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки.
- ✓ Эпоксидные грунты.
- ✓ Реактивные грунты.
- ✓ Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.








Только для профессионального использования

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.

Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить

Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

	<p>Назначение Грунт перед нанесением поронаполнителя или финишного покрытия. Используется как грунт – изолятор.</p>	
	<p>Пропорции смешивания. Объёмные части</p>	
	<p>Грунт Отвердитель для грунта Разбавитель</p>	<p>3 части 1 часть Макс. 35%</p>
<p>Перед использованием тщательно перемешать.</p>		
	<p>Вязкость распыления 22 ÷ 24 секунд, FORD 4 при температуре 20°C</p>	
	<p>Жизнеспособность смеси 1 час при температуре 21°C</p>	
	<p>Краскораспылитель Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: Стандартный 3-4 бар HVLР–согласно производителя оборудования</p>	
	<p>Количество слоёв 1 - 2 слоя. Толщина сухого покрытия ≈20-30µm</p>	
	<p>Время испарения межслойная выдержка</p>	
	<p>5-10 минут</p>	
	<p>Время сушки в 20°C: Полное высыхание: 3 часа Время сушки в 60°C: Готов к работе: 40 мин</p>	
	<p>Температура менее чем 20°C значительно продлевает время высыхания</p>	

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ОБРАБОТКА

Не нуждается в шлифовке, можно непосредственно на него наносить последующие слои. В случае появления сорности рекомендуется их удалять вручную наждачной бумагой градацией P1000 через 20 ÷ 30 минут после нанесения.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом 2К обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт изолирующий 3:1 - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для грунта изолирующего 1:3 - 9 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.