

## Техническая информация

### ЛАК АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ 2К JETA HS Light

#### ПРОДУКТ

Лак акриловый бесцветный HS Light  
Отвердитель для лака HS Light  
Разбавитель для акриловых продуктов Jeta

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц (HS). Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению.

#### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 480 [г/л], для вязкости 15 сек, DIN 4 при 20°C  
Этот продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат.В/5) определяет допустимое значение части летучих компонентов на уровне 840 [г/л] в готовом к использованию продукте.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак можно наносить на:  
- базовые эмали, металики,  
- старое лаковое покрытие в хорошем состоянии




Слой старой краски должен быть хорошо просушен, прошлифован и обработан обезжиривателем.

Шлифовка:  
- абразивный войлок с матирующей пастой  
- абразивы Р600-800 (с водой),  
- абразивы Р360-400 (на сухую с машинкой).

#### РАСХОД ПРОДУКТА

1 литр смеси позволяет получить  $7,5 \div 8,0 \text{ м}^2$  сухого слоя толщиной 50мкм.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ			
	<b>Назначение</b> Финишное лакокрасочное покрытие кузова автомобилей. Нанесение краскораспылителем		
	<b>Пропорции смешивания компонентов</b> По объёму/весу		
	Акриловый лак	100/100	
	Отвердитель для лака	50/50	
	Разбавитель	5-10%	
Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых продуктов.			
	<b>Вязкость рабочей смеси</b> 17÷18s, DIN 4/20°C		
	<b>Жизнеспособность смеси</b> 3 часа при 20°C		
	<b>Краскораспылитель</b> Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 2 -4 бар		
	<b>Количество слоев</b> 1.5-2 слоя		
	<b>Толщина сухого покрытия</b> - около 50-60 µm		
	<b>Время испарения</b>		
	-межслойная выдержка	5-7 минут	
	-выдержка перед сушкой	Мин 5 минут	
	<b>Сушка при 20°C:</b>	<b>Сушки при 60°C:</b>	<b>ИК Сушка</b>
	На отлип: 15-20 мин	Монтажная: 30 мин	Монтажная: 25 мин
	Монтажная: 7 часов		
При температуре ниже 20°C время высыхания значительно увеличивается			

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

## **ПОЛИРОВКА**

При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировку производить полировальной пастой с поролоновым полировальником. Частота вращения машинки 1200-1800 об/мин.

Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через сутки после высушивания поверхности в камере.

## **ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

- Во время работы с продуктами 2К обязательно использовать исправные средства личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта.
- **Запрещено превышать рекомендованные пропорции отвердителя!**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно паспорту безопасности химического вещества для данного изделия.

## **ХРАНЕНИЕ**

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Лак акриловый бесцветный HS Light - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака HS Light – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.