

Описание Quickline QP-3100 - антикоррозийный двухкомпонентный травящий грунт. Не содержит хроматов.

Продукт Грунт: QP-3100 Quickline 2К Травящий грунт
Отвердитель: QH-4900 Quickline Стандартный отвердитель для QP-3100
Растворитель: QS-5220 Quickline MS Стандартный разбавитель


Поверхности пригодные для нанесения Последующие покрытия

- Голый металл: сталь, гальванизированная сталь и алюминий
- Заводские первичные грунты
- Старые не термопластичные покрытия
- Для максимальной защиты необходимо покрыть QP-3100 2К грунтом-наполнителем Quickline QP-3400
- На внутренних поверхностях на QP-3100 можно наносить Базовую эмаль (QB) или Акриловую эмаль (QG) после времени выдержки, без шлифования.
- QP-3100 - идеальный грунт для точечного ремонта

Подготовка поверхности




Тщательно обезжирить до шлифования



Голый металл: шлифовать машинкой с абразивом P180-P220

Пропорции



Травящий грунт QP-3100
Отвердитель QH-4900
Стандартный разбавитель QS-5220

Объемные части:
1 Часть
1 Часть
Для уменьшения вязкости до 5%


Нанесение



Обычный краскопульт: Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха 3-4 бара

HVLP краскопульт: Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты


Кол-во слоев




1-2 слоя
(толщина сухой пленки от 10 до 25 мкм)

Межслойная сушка

5-10 минут при температуре 21°C



Сушка



15 минут при 21°C

Примечание: Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя

Утилизация отходов: в соответствии с местным законодательством

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775