



U-SEAL 205 HM-LC

Однокомпонентный, быстросохнущий, высокомодульный, с низкой токопроводимостью клей для стекол

Описание продукта:

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, высокомодульный полиуретановый клей для вклейки стекол на транспортных средствах оснащенных подушками безопасности. Идеален для непосредственного остекления транспортных средств, где необходим высокий модуль упругости и низкая токопроводимость. Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жесткости кручения, и изоляционные качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла, объединенного с радиоантенной и дополнительным электрическим оборудованием.

Главные особенности и преимущества:

- однокомпонентный полиуретан
- подходит для применения в жару и холод
- жесткость момента кручения увеличивает прочность транспортного средства
- способен противостоять высоко динамичным нагрузкам
- предотвращает контактную коррозию алюминиевого кузова.
- низкая проводимость – изоляционные качества

Характеристики продукта:

Химическая основа	полиуретан
Механизм отверждения	Влажность
Плотность	1,36 +/- 0,002 гр/см ³
Время образования пленки при 23 °С и 50 % о.в.	15 минут
Скорость полимеризации при 23 °С и 50 о.в.%	4 мм/24ч
Твердость по Шору А (DIN 53505)	60
Модуль G при 10% растяжении(DIN 53504)	>2,0 ± н/мм ²
Прочность на разрыв(DIN 53504)	>9,0 ± н/мм ²
Удлинение до разрыва (DIN 53504)	>300%
Удельное сопротивление	10 ⁹ Ω (ом) см
Температура применения	-5°С до +40°С
Температура эксплуатации	- 40°С / +100°С

Инструкция по применению:

Обрабатываемая поверхность должна быть идеально чистой, сухой, без грязи и жира. Используются вместе с U-CLEANER и U-PRIMER 130.

Важно!:

- Выдержать 1 час перед выездом машины оборудованными подушками безопасности после клейки (23°C и 50% о.в.)
- Вес клеиваемого стекла не более 35кг.

Цвет-Упаковка:

Цвет	черный
Алюминиевые картриджи 310 мл	12 картриджей в коробке
Пакет туба 600 мл	20 пакетов в коробке (по требованию)
Пакет туба 400 мл	12 пакетов в коробке (по требованию)

Хранение:

Сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C. Хранить в прохладном сухом месте. Температура хранения не должна превышать 25°C. Хранить вдали от источников тепла.

Общая информация:

Информация, содержащаяся на данном листе, необходима для правильного применения продукта. Тем не менее, успех применения зависит от многих факторов. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта. Если есть сомнения в применении данного продукта, необходимо провести предварительные тесты. "N.P.T." оставляет за собой право изменять и модернизировать информацию, содержащуюся в данной инструкции без предварительного предупреждения.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.

N. P. T. Srl
New Polyurethane Technologies
Via Einstein, 8
40050 Monteveglio (Bo) - ITALY
Phone +39.051.833367 • Fax +39.051.833362

