



Jeta PRO®

15.04.2013

# Техническая Информация

Только для профессионального использования

## ШПАТЛЕВКА ДОВОДОЧНАЯ JETA FINE

### ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка доводочная.  
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная доводочная шпаклевка универсального назначения, рекомендуется для окончательного выравнивания царапин и небольших углублений перед нанесением грунта. Является универсальным продуктом, простым в нанесении и обработке. Обладает прочностью и эластичностью необходимой для ремонта повреждения. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода.

**Цвет** – белый.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет предельные значения содержания летучих фракций на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, можно наносить на:

- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- алюминиевые поверхности,
- старое лакокрасочное покрытие
- деревянные поверхности





**ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить
Металлические поверхности	обезжирить, отшлифовать (P100 – P220) и повторно обезжирить
Алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать абразивным войлоком и повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

## НАНЕСЕНИЕ

	<p><b>Назначение</b> Заполнение повреждений на поверхностях. Обработка ручная и механическая</p>	
	<p><b>Пропорции смешивания</b> Весовые пропорции</p>	
	<p>Шпатлевка</p>	<p>100 частей</p>
	<p>Отвердитель</p>	<p>2 части</p>
<p>Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.</p>		
<p><b>Жизнеспособность смеси 5-6 мин</b></p>		
	<p><b>Нанесение</b> Шпателем. Слоями толщиной до 1мм Максимальная общая толщина: 3 мм.</p>	
	<p><b>Время отверждения</b> 20-25 мин при 21°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C.</p>	
	<p>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</p>	

## ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:

- грубое Р 80-120
- тонкое Р120-Р240

На шпаклевку Fine можно наносить:

- шпаклевку полиэфирную,
- шпаклевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые
- грунты эпоксидные.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

**Внимание:** В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

**Только для профессионального использования**

### **ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!  
Отвердитель хранить от перегрева!

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Шпатлевка Fine - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.